

ACRYLIC SEALANT A-100

HOOGWAARDIGE, UNIVERSELE ACRYLAATKIT



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige, universele acrylaatkit.

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het afdichten van naden, voegen en kieren bij o.a. wanden, muren, plafonds, kozijnen, vensterbanken, trappen en plinten. Hecht o.a. op pleisterwerk, gipsplaten, (gas)beton, (bak)steen, metselwerk, hout, glas, metalen en diverse kunststoffen. Niet geschikt voor bitumen, polyethyleen, polypropyleen en P.T.F.E.

EIGENSCHAPPEN

- Overschilderbaar
- Strak afmesbaar
- Kleurvast
- Weerbestendig
- Bestand tegen schoonmaakmiddelen
- Met hersluitbare tuit

KEUREN/NORMERINGEN

ISO 11600 - F - 7,5 P

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen tussen +5°C en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed droog, schoon en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Poreuze ondergronden eerst voorbehandelen met een verdunde Acrylaatkit-oplossing (1 deel kit op 2 delen water).

VERWERKING

Verbruik: 1 koker voor 8 m. voeg, voeg 6 x 6 mm

Gebruiksaanwijzing:

Nippel tot bij de schroefdraad afsnijden, spuitmond monteren en op gewenste voegbreedte schuin afsnijden. Kit gelijkmatig aanbrengen tot op de bodem van de voeg en binnen 5 minuten gladstrijken met een natte vinger, plamuurmes of kitstrijker. Na gebruik koker direct goed sluiten.

Vlekken/resten: Natte acrylaatkitresten direct verwijderen met water. Uitharde acrylaatkitresten zijn alleen mechanisch te verwijderen.

DROOGTIJDEN*

Huidvormingstijd: ca. 5 min

Doorhardingssnelheid: ca. 1 mm/24 uur

Droog-/Uithardingstijd: ca. 8-14 dagen

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Waterbestendigheid: Beperkt

Temperatuurbestendigheid: Van -20°C tot +75°C

UV-bestendigheid: Goed

Overschilderbaarheid: Zeer goed

Elasticiteit: Beperkt

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Acrylaatdispersie

Kleur: Wit

Viscositeit: Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 83 %

Dichtheid: ca. 1.68 g/cm³

Flash point: K3 (>55°C)

Krimp: ca. 17 %

Max. toelaatbare vervorming: ca. 7,5 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden mits opgeslagen in een goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar.