

LEKKAGEKIT

AFICHTINGSKIT VOOR WATERDICHTE REPARATIES.



PRODUCTOMSCHRIJVING

Hoogwaardige elastische afdichtingskit voor waterdichte reparaties van voegen of scheuren op en rondom het dak. Hecht zelfs op vochtige ondergronden en onder water (vooraf testen).

TOEPASSINGSGBIED

Het waterdicht afdichten van naden, beschadigingen en voegen in daken, dakramen, afvoeren en metaalprofielen. Ideaal voor het afdichten van lekkages bij luchtkanalen (airconditioning) en schoorstenen. Hecht op metalen, glas, (ruw) hout, bitumen, steen, beton en vele kunststoffen, zoals PVC. Zeer hoge kleefkracht zonder primer. Niet geschikt voor sanitairtoepassingen, aquaria en polystyrenschuim. Hecht niet op PE, PP, PTFE en siliconen.

EIGENSCHAPPEN

- Hecht zelfs op vochtige ondergronden
- Overschilderbaar
- Uitstekende hechting op droge en gladde vochtige ondergronden
- UV-licht bestendig
- Bestand tegen temperatuurschommelingen

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Tussen +5 en +40°C.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet schoon, stof-, vetvrij en vast zijn.

Gereedschap: Koker met Bison Power Pistol verwerken. Bison Silicone Multitool voor het openen van de koker en het gladstrijken van de kit.

VERWERKING

Verbruik: 1 koker voor 8 m. voeg, voeg 6 x 6 mm.

Gebruiksaanwijzing:

Plastic nippel tot bij schroefdraad afsnijden. De plastic tuit erop draaien en op

de gewenste opening schuin afsnijden. Koker met Bison Click Gun verwerken. Voor een mooi resultaat schilderstape langs de randen van de voeg aanbrengen. Voor het afdichten van een bewegende voeg: Zorg voor een minimale voegbreedte van 6 mm en maximaal 24 mm. De diepte van de voeg dient 6 tot 9 mm te zijn. Ter voorkoming van een drie zijden hechting en het verkrijgen van de juiste voegdiepte voegen opvullen met een opvulschuimsnoer of PE folie. Kit gelijkmatig in de voeg spuiten en binnen 15 minuten met een met zeepoplossing bevochtigd plamuurmes of Bison Silicone Multi-Tool gladstrijken. De aangebrachte schilderstape direct na gladstrijken verwijderen. Voor het dichten van lekkages de kit over lek of naad uitspuiten en goed over het lek of de naad uitsmeren.

Vlekken/resten: Natte vlekken direct met aceton verwijderen. Opgedroogde kit is alleen mechanisch te verwijderen.

Aandachtspunten: De kit is overschilderbaar na volledige droging met alle verfsoorten. Oplosmiddel bevattende verven kunnen door de kit vertraagd worden in de droogtijd (vooraf testen). Bison lekkagekit blijft ook na opdroging plakkerig aan het oppervlak.

DROOGTIJDEN*

Huidvormingstijd: ca. 15 minuten

Droog-/Uithardingstijd: ca. 2 mm / 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Waterbestendigheid: Zeer goed

Temperatuurbestendigheid: van - 25°C tot +100°C

UV-bestendigheid: Goed

Schimmelbestendigheid: Goed

Overschilderbaarheid: Goed

Elasticiteit: Goed

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Synthetisch rubber.

Kleur: Zwart

Viscositeit: Pasteus

Vastestofgehalte: ca. 80 %

Dichtheid: ca. 0.94 g/cm³

Krimp: ca. 20 %

Max. toelaatbare vervorming: ca. 25 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 18 maanden na productie. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.