

EPOXY REPAIR STICK

2-COMPONENTEN EPOXY STICK



PRODUCTOMSCHRIJVING

2-Componenten Epoxy Stick

TOEPASSINGSGEBIED

Voor het repareren en het dichtmaken van lekken, gaten en scheuren in o.a. leidingen, radiatoren, boilers, afvoeren, luchtkanalen, dakgoten en opslagtanks. Hecht o.a. op metaal, staal, koper, aluminium, ijzer, zink, PVC, hout, kunststoffen, keramiek, tegels, aardewerk en beton. Niet geschikt voor PE(polyethyleen), PP(polypropyleen) en P.T.F.E.

EIGENSCHAPPEN

- Zeer snel uithardend
- Gemakkelijk verwerkbaar zonder gereedschap
- Krimpt niet
- Hecht ook op vochtige ondergronden.
- Binnen en buiten toepasbaar
- Schuren, boren, zagen mogelijk na uitharding
- Overschilderbaar
- Chemicaliënbestendig
- Waterbestendig

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Uitsluitend verwerken bij temperaturen van +15°C tot +25°C.

Persoonlijke bescherming: Draag handschoenen.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed schoon en vetvrij zijn.

Voorbehandeling oppervlakken: Gladde ondergronden opschuren.

Ondergronden licht bevochtigen.

VERWERKING

Gebruiksaanwijzing:

Benodigde hoeveelheid afsnijden en folie terugplaatsen. Zeer goed (minimaal 1 minuut!) kneden tot een homogene grijze massa. Binnen 2 minuten na het kneden verwerken. Product stevig aandrukken totdat uitharding merkbaar is. Overtollig product met een vochtig (plamuur)mes verwijderen. Binnen 5 - 10 minuten is uitharding merkbaar. Na volledige uitharding (30 minuten) is boren, zagen, schuren en overschilderen mogelijk. Na gebruik handen direct goed wassen met water en zeep.

Potlife: 3-4 minuten.

Aandachtspunten: Vingerafdrukken kunnen voor uitharding worden verwijderd door te wrijven met water of met een vochtige doek.

DROOGTIJDEN*

Droog-/Uithardingstijd: ca. 1 uur

Eindsterkte: maximale eindsterkte wordt bereikt na ca. 24 uur

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Vochtbestendigheid: Goed

Temperatuurbestendigheid: Van -20°C tot +120°C

UV-bestendigheid: Goed

Chemicaliënbestendigheid: Goed

Overschilderbaarheid: Goed

Vullend vermogen: Goed

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof: Epoxyhars

Kleur: Donkergrijs

Vastestofgehalte: ca. 100 %

OPSLAGCONDITIES

Minimaal 24 maanden. Aangebroken verpakking beperkt houdbaar. Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge plaats bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C.