

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO ORANJE MENIE

OMSCHRIJVING	<p>Tenco Oranje menie is de roestwerende vervanger voor het product wat voorheen bekend stond als loodmenie. De menie is een houtrot- en corrosie werende primer.</p> <p>Tenco Oranje menie wordt gebruikt om houten balken en kozijnen die met metselwerk en beton in aanraking komen te beschermen tegen houtrot. De menie is tevens te gebruiken als beschermende grondlaag voor ijzer en staal.</p> <p>Overschilderbaar met een dekkende verf op terpentinebasis.</p>
TOEPASSING	<p>Tenco Oranje menie wordt gebruikt ter bescherming van metalen en houten objecten zoals: Hekwerken, radiatoren, constructies en omkanten van kozijnen. Tenco Oranje menie heeft een zeer goede hechting en is overschilderbaar met lakken op basis van alkyd. Op niet dagziend hout is de Tenco Oranje menie een afsluitende laag tegen vocht.</p>
VOORNAAMSTE KENMERKEN	<ul style="list-style-type: none"> - Waterafstotend - Roestwerend - Afsluitende laag - Goede dekking - Goed verwerkbaar - Overschilderbaar met terpentine gedragen verven
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur/Glanstype	Oranje/Mat
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,28 kg/l
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Glad ijzer/staal of eerder gecoat glad hout: 11 - 13 m ² per liter Vers, ruw onbewerkt hout: 8 - 10 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.

Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 70%
GEBRUIKSAANWIJZING	<p>Ondergrond moet droog en vetvrij zijn, loszittende roest verwijderen. Nieuw hout of metaal eerst ontvetten, schuren en afstoffen. Voor een optimale bescherming brengt u 2 lagen aan met een langharige kwast of een verfroller, tussen de lagen licht schuren.</p> <p>Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 8 - 10 °C (afhankelijk van de ondergrond).</p>
VERWERKINGS TEMPERATUUR	<p>Op metaal: Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p> <p>Op hout: Minimaal 8 °C en maximaal 25 °C bij 80% relatieve luchtvochtigheid.</p>
VERDUNNING	Gebruiksklaar, gereedschap kan worden gereinigd met terpentijn.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	<p>VOLDOET VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Damp niet inademen. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bevat methylethylketoxime en cobaltcarboxylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Niet blootstellen aan vuur/hitte. Buiten bereik van kinderen houden. Giftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Voorkom lozing in het milieu. Afval niet in de gootsteen werpen.</p>
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. beschermen het product tegen hitte. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml en 2500 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl