



TEGELLIJM

LIJM VOOR ALLE SOORTEN WANDTEGELS



PRODUCTOMSCHRIJVING

Lijm voor alle soorten wandtegels. Vochtbestendig. Verkleurt marmer niet.

TOEPASSINGSGEBIED

Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten wandtegels op poreuze ondergronden (cementgebonden pleisterwerk, gipsblokken, beton, gasbeton, hout, board en spaanplaat).

EIGENSCHAPPEN

- Vochtbestendig
- Verkleurt marmer niet
- Goedgekeurd door TNO-rapport No. B-89-293
- Voldoet aan CE-EN 12004: D2T:
- Oplosmiddelvrij

KEUREN & NORMERINGEN

Certificaten



Dispersielijm voor tegels (EN 12004).

VOORBEREIDING

Verwerkingsomstandigheden: Niet verwerken bij temperaturen $\leq +10^{\circ}\text{C}$.

Eisen oppervlakken: De ondergrond moet goed vlak, poreus, schoon en droog zijn. Let op: onder invloed van vocht kan bijvoorbeeld hout en plaatmateriaal kromtrekken waardoor daarop gelijmde tegels loskomen.

Gereedschap: Grofgetande spatel (Lijmkam No. 3). Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken.

VERWERKING

Verbruik: 0,5-1 m²/kg, afhankelijk van de poreusheid van de ondergrond

Gebruiksaanwijzing:

De lijm met behulp van een spatel of met de vlakke zijde van een lijmkam gelijkmatig, niet te dik, op de ondergrond of op de zetkant van de tegel smeren en vervolgens met een grofgetande spatel (Lijmkam No.3) kammen. De tegels binnen 15 minuten na het aanbrengen van de lijm met een schuivende beweging op de juiste plaats aanbrengen en stevig aankloppen. Het is altijd beter, als de tegels één dag voor het zetten 'gewaterd' worden, d.w.z. gedurende 15 minuten in water gedompeld. De tegels moeten bij het zetten weer volkomen droog zijn. Zorg vooral in vochtige ruimtes voor een juiste afwerking van de voegen tussen de tegels. Geen grotere vlakken dan 2 m² tegelijk insmeren, omdat de lijm anders onvoldoende aanvangshechting heeft.

Vlekken/resten: Natte vlekken direct en alleen met water verwijderen. Gedroogde lijmplekken kunnen alleen mechanisch verwijderd worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Basisgrondstof:	Acryldispersie
Kleur:	Lichtgrijs
Dichtheid ca.:	1.76 g/cm ³
Droog-/Uithardingstijd ca.*:	24 uur
Vullend vermogen:	Goed
Eindsterkte na:	24 uur
Minimale temperatuurbestendigheid:	-20 °C
Maximale temperatuurbestendigheid:	50 °C
Open tijd ca.:	15 minuten
pH-waarde ca.:	7,5-8,5
Vastestofgehalte ca.:	84 %
Waterbestendigheid:	Niet

* Droogtijden kunnen variëren afhankelijk van o.a. ondergrond, opgebrachte hoeveelheid product, vochtgehalte en omgevingstemperatuur.

OPSLAGCONDITIES

Opslaan in goed gesloten verpakking op een droge, koele en vorstvrije plaats.

Onze adviezen zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid aan materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij staan echter graag voor u klaar met advies.