

Sikaflex®-260 N

Hoogwaardige, veelzijdige lijm

Typische productgegevens

Chemische basis	1-C polyurethaan
Kleur (CQP ¹ 001-1)	Zwart
Uithardingsmechanisme	Vochtuitharding
Soortelijke massa (niet-uitgehard) (CQP 006-4)	1,2 kg/liter
Standvermogen	Zeer goed
Verwerkingstemperatuur	10 °C – 35 °C
Huidvormingstijd ² (CQP 019-1)	40 minuten
Open tijd ² (CQP 526-1)	30 minuten
Doorhardingssnelheid (CQP 049-1)	(zie schema 1)
Krimp (CQP 014-1)	2,5 %
Hardheid Shore-A (CQP 023-1 / ISO 868)	50
Treksterkte (CQP 036-1 / ISO 37)	7 N/mm ²
Rek bij breuk (CQP 036-1 / ISO 37)	300 %
Verderscheurweerstand (CQP 045-1 / ISO 34)	8 N/mm
Afschuifsterkte (CQP 046-1 / ISO 4587)	4 N/mm ²
Elektrische weerstand (CQP 079-2 / ASTM D 257-99)	1 x 10 ⁷ Ωcm
Temperatuurbestendigheid (CQP 513-1)	permanent -40 - 90 °C
Houdbaarheid (opslag bij temperatuur onder 25°C) (CQP 016-1)	patroon / unipac vat / blik 12 maanden 9 maanden

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedure

²⁾ 23 °C / 50 % rel. luchtvochtigheid

Beschrijving

Sikaflex®-260 N is een veelzijdige 1-componentlijm en heeft een pasteuze consistentie, die uithardt door blootstelling aan luchtvochtigheid. Sikaflex®-260 N heeft een lange huidvormingstijd en kan zelfs onder warme omstandigheden veilig worden aangebracht.

Producteigenschappen

- Breed hechtspectrum
- Goede verwerkingseigenschappen
- Korte draadafbreuk
- Goed standvermogen
- Koud verwerkbaar
- Handmatig en met een lijmpompsysteem aan te brengen
- 1-C formulatie

Toepassingsgebieden


Sikaflex®-260 N is geschikt voor verschillende toepassingen zoals structureel lijmen en/of het lijmen van beglazing (direct glazing) in de transportsector.

Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer vooraf altijd tests uit met de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden voor het vaststellen van de com-patibiliteit van de lijm en het materiaal.



Uithardingsmechanisme

Sikaflex®260 N hardt uit door contact met luchtvochtigheid. Bij lage (buiten)temperaturen is de hoeveelheid water in de kleiner en verloopt de uitharding enigszins trager (zie schema).



Schema 1: Uithardingstijd voor Sikaflex®260 N

Chemische bestendigheid

Sikaflex®-260 N is bestand tegen zoet water, zeewater, reinigingsmiddelen op waterbasis; tijdelijk bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten; niet bestand tegen organische zuren, geconcentreerde anorganische zuren en loogoplossingen.

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt.

Aanbrengmethode

Vorbereitung van het oppervlak


Oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vet, olie en stof zijn. De oppervlakken moeten worden behandeld met een reinigend en hechtverbeterend middel of voorbehandeld met de geschikte primer.

Advies over specifieke toepassingen kan worden verkregen bij Technical Service van Sika Industrie.

Toepassing

Breng geen lijm aan bij temperaturen onder 10°C of boven 35°C. De optimale temperatuur voor ondergrond en lijm ligt tussen 15°C en 25°C. Voor een gelijkmatige lijmlaagdikte adviseren wij de lijm in de vorm van een driehoeksrups aan te brengen (zie afbeelding hieronder).

Voor advies over het selecteren en instellen van een geschikt pompstelsel kunt u contact opnemen met Technical Service van Sika Industrie.



Afbeelding 1: Aanbrengen driehoeksrups

Verwijderen

Niet-uitgeharde Sikaflex®260 N kan van gereedschappen en apparatuur worden verwijderd met Sika® Remover-208 of een ander geschikt oplosmiddel. Zodra het materiaal is uitgehard, kan het uitsluitend nog mechanisch worden verwijderd.

Handen en onbedekte huid moeten onmiddellijk worden afgewassen met Sika® Handclean Tissues of een geschikte industriële handreiniger en water. Gebruik geen oplosmiddelen!

Aanvullende informatie

Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatieblad
- Sika voorbehandelingstabel voor 1 Component PU
- Algemene richtlijnen voor lijmen en afdichten met Sikaflex®-producten

Verpakkingsgegevens

Patroon	300 ml
Unipack	600 ml
vat	23 l
Vat	195 l

Basiswaarden

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests. In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie

Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS) die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Disclaimer

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Ga voor meer informatie naar:
www.sika.nl
www.sika.com

Sika Nederland B.V.
Postbus 40390
3504 AD Utrecht
Zonnebaan 56
3542 EG Utrecht
Tel. +31 (0) 30-241 01 20
Fax +31 (0) 30-241 44 82

