

SikaLastomer®-710

Butyl afdichtkit

Technische productgegevens

Chemische basis	Butyl
Kleur (CSQP ¹ 001-1)	Wit, grijs, zwart
Soortelijke massa (niet-uitgehard) (CSQP 006-4)	Circa 1,4 kg/liter
Verwerkingstemperatuur	10°C - 35°C
Huidvormingstijd ² (CSQP 019-1)	Circa 10 - 35 minuten
Krimp (CSQP 014-1)	Circa 12%
Temperatuurbestendigheid (CSQP 513-1)	permanent -30°C tot +80°C
Houdbaarheid (opslag bij temperatuur onder 25°C) (CSQP 016-1)	12 maanden

¹⁾ CSQP = Corporate Sika Quality Procedure ²⁾ 23°C / 50% rel. luchtvochtigheid

Beschrijving

SikaLastomer®-710 is een pasteuze, oplosmiddelen bevattende op butyl gebaseerde afdichtkit met goed standvermogen. De uitharding geschiedt door fysische droging. Dit product kan worden gebruikt bij het plastisch afdichten van verbindingen in vele industriële sectoren.

SikaLastomer®-710 wordt geproduceerd volgens het kwaliteitsborgingssysteem ISO 9001 en milieuzorgsysteem ISO 14001 en wordt ook duurzaam geproduceerd in het kader van 'responsible care'.

Producteigenschappen

- 1-C butyl afdichtkit
- Hardt uit zonder toevoeging van warmte
- Gemakkelijk aan te brengen
- Goed hechtspectrum
- Goed bestand tegen veroudering
- Kunststofproduct
- Demontage later mogelijk

Toepassingsgebieden

SikaLastomer®-710 is met name geschikt voor het plastisch afdichten met een mogelijke demontage in de toekomst. Het is o.a. toepasbaar in de auto-, bus-, vrachtwagen-, caravan- en camperindustrie.

SikaLastomer®-710 hecht goed op bijna elke technische ondergrond met minimale voorbehandeling van het oppervlak.



Chemische bestendigheid

SikaLastomer®-710 is bestand tegen zoet water, zeewater, kalkhoudend water, reinigingsmiddelen op waterbasis; tijdelijk bestand tegen brandstoffen, minerale oliën, plantaardige en dierlijke vetten en oliën.

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt.

Aanbrengmethode

Vorbereitung van het oppervlak

SikaLastomer®-710 moet worden aangebracht op oppervlakken die vrij zijn van stof, olie en vet. In twijfelgevallen adviseren wij het uitvoeren van een test voor de definitieve toepassing.

Toepassing

Patroon: doorboor het membraan van het patroon en trek dit geheel open.

Unipac: plaats deze in het spuitpistool en verwijder de afsluitclip. Snij het puntje van de spuitmond af op voegbreedte en breng de afdichtkit in de voeg aan met een daartoe geschikt handbediend op persluchtpistool, waarbij u ervoor zorgt dat er geen luchtinsluitingen ontstaan. Breng geen kit aan bij temperaturen onder 10°C of boven 35°C.

Bewerking en afgladden

Voegen die afdicht zijn met SikaLastomer®-710 kunnen gemakkelijk worden afgeglad met water en zeep.

Verwijderen

Laat de afdichtkit op niet-poreuze ondergronden opdrogen en verwijder deze vervolgens door er zacht tegen aan te tikken.

Van poreuze ondergronden kan uitgeharde SikaLastomer®-710 uitsluitend nog mechanisch worden verwijderd met Sika® Remover-208.

Handen en onbedekte huid moeten onmiddellijk worden afgewassen met Sika® Handclean Tissues of een geschikte industriële handreiniger en water.

Gebruik geen oplosmiddelen!

Overschilderen

SikaLastomer®-710 kan alleen worden overgeschilderd met sommige lakken op waterbasis.

Om de verdraagzaamheid van lak vast te stellen, moeten vooraf tests worden uitgevoerd.

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de hardheid en de dikte van de lak laag een negatieve invloed kunnen hebben op de elasticiteit van de afdichtkit en kunnen leiden tot het scheuren van de laklaag.

Aanvullende informatie

Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Materiaalveiligheidsinformatiebladen (MSDS)

Verpakkingsgegevens

Patroon	310 ml
Unipac	500 ml

Waardenbasis

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests. In de praktijk kunnen gemeten waarden afwijken ten gevolge van factoren waarop Sika geen invloed kan uitoefenen.

Gezondheid- en veiligheidsinformatie

Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar Veiligheidsinformatiebladen die gegevens bevatten over fysieke, toxicologische, milieu- en veiligheidsaspecten.

Wettelijke bepalingen

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product dient geschiktheid van het product te testen voor de beoogde toepassing. Sika houdt zich het recht voor om producteigenschappen te wijzigen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Ga voor meer informatie naar:
www.sika.be

Sika N.V.
Industrie
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Brussel
Belgium
Tel.: +32 2 726 16 85
Fax: +32 2 726 28 09

