

Technische data



Stucloper tape TT Removable

Drager						
Type	Soft PVC					
Lijm						
Type	Rubber-solvent					
Samenstelling						
Dikte	130	μ (micron)				
Temperatuur						
Service	-5	°C	t/m	60	°C	
Applicatie	5	°C	t/m	40	°C	
Bijzonderheden						
Schoon verwijderbaar	Goed		Tot Ca. 5 weken (zie onderstaande tabel)			
UV-bestendig	Goed					
Waterproof	Zeer goed					
Mechanische eigenschappen						
Kleefkracht	Staal	3,4	N/25 mm			
Treksterkte	Lengte	52	N/25 mm			
Rek	Lengte	140	%			
Tijdbestek (advies)						
		Advies, schoon verwijderbare periode op ondergrond				
5 weken		Beton / Steen (Natuursteen wordt ten aller tijden afgeraden)				
2 weken		PVC / UPVC				
5 weken		Keramik				
1 week (Test!)		Hout (ongelakt)				
1 week		Stucwerk / Pleister				
3 weken		Geanodiseerd aluminium				
3 weken		Glas				
3 weken		Koper				
Test!		Gelakte ondergronden				
* Afhankelijk van de weersomstandigheden en de ondergrond, kan de tape 4-6 weken blijven zitten. * Op slecht geëgronde, geëgrimerde of gelakte ondergronden, kan de tape het gelakte oppervlakte beschadigen – op gelakte ondergronden dient ten aller tijden eerst getest te worden (minimaal 48 uur). * Als de tape niet met beleid wordt verwijderd van onbehandeld hout, kan de tape bij verwijdering het hout beschadigen – op onbehandelde houten ondergronden dient ten aller tijden eerst getest te worden (minimaal 48 uur).						

Verwerking

Aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Opslag

In de originele verpakking, bij een temperatuur van max. 21°C en een luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of direct zonlicht.

Disclaimer

De vermelde data is uitsluitend informatief. Voor speciale toepassingen adviseren wij u het materiaal zelf te testen of contact met ons op te nemen.

Van Duinen TechnoTape B.V.
Pieter Zeemanweg 120
NL-3316 GZ DORDRECHT
Netherlands

T +31 (0)78 651 20 55
F +31 (0)78 618 50 26
E info@technotape.nl
I www.technotape.nl

Document	TDS-00000
Versie	002
Revisie datum	19-01-2017