

XealPro

DÉ NIEUWE GENERATIE ALL-IN-ONE AFDICHTINGS- EN AFWERKINGSKIT VOOR PROFESSIONALS EN VEELEISENDE DOE-HET-ZELVERS.

- ✓ TEC7 kwaliteit!
- ✓ De veilige keuze voor elk soort afdichtwerk
- ✓ 1 kit vervangt alle andere: sanitairkit, bouwkit, anti-tochtkit, beglazingskit, natuursteenkit, siliconenkit, betonkit, ...
- ✓ Komt niet los
- ✓ Sterk schimmelbestendig, ook in badkamers
- ✓ Bevat geen schadelijke of irriterende stoffen

Product

Karakteristieken

XealPro combineert de professionele TEC7-kwaliteit met uitstekende gebruikskwaliteiten. XealPro hecht perfect op quasi alle bouwmaterialen en kan overal veilig gebruikt worden: natuursteen, spiegels, sanitair, keukenbladen, ... Het is volledig CE-gecertificeerd voor al deze toepassingen. Deze nieuwe generatie afdichtingskit is gebaseerd op milieuvriendelijke technologie. In tegenstelling tot vorige generaties siliconen bevat Xealpro geen giftige of schadelijke stoffen en is een volledig MEKO-vrije silicone.

Toepassingen

- Universele en duurzame afdichtingskit, voor praktisch alle ondergronden en materialen.
- Natuursteenkit voor sterk zuigende steensoorten zoals marmer, graniet, hardsteen, beton, metselwerk, tegels, randen, vensterbanken, werkbladen, dorpels, platen.
- Sanitairkit voor schimmelbestendige voegafdichting in sanitaire ruimten en natte cellen.
- Schimmel- en bacteriebestendig : ideaal voor luchtkanalen en HVAC.
- Beglazingskit voor top- en hielafdichting van enkel-, isolatie- en gelaagd-glas, polycarbonaat en acryl (plexi).
- Constructiekit voor het afdichten van aansluit- en dilatatievoegen in de bouw en industrie.
- Spiegellijm/-kit.
- Reparatiekit voor het herstellen van oude siliconenvoegen.
- Zwembadafdichting.
- Afdichting van gevel- en bouwelementen zoals puin, kozijnen, ramen, panelen, prefabelementen,
- ISEGA food contact approval: Geschikt voor gebruik in direct contact met voedingsmiddelen
- Luchtdichting in BEN- en passiefbouw. Zeer emissiearm: Emission EC1 Plus / VOC- emissie klasse A+.

Gebruik

- Verwerkingstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- Toepassen op zuivere, stabiele en droge ondergrond.
- Indien nodig reinigen met Tec7 Cleaner en/of Multiclean.

Aanbrengen met hand- of luchtdrukpistool (telescopische zuiger is aanbevolen).

Test de hechting op kunststoffen, poederlakken, exotische houtsoorten en bitumineuze materialen. Zwakke en/of poreuze ondergronden eerst versterken met Fixprimer. Niet overschilderbaar.

Gebruik Tec7 Cleaner voor het veilig reinigen en ontvetten, voor het perfect afwerken en voor het verwijderen van niet-uitgeharde Tec7-producten. Gebruik HP Clean voor de afwerking op poreuze materialen.

VERBRUIK IN M PER 310 ML

Breedte voeg in mm → Diepte voeg in mm ↓	5	7	10	12	15	20	25
5	12	8	6				
7		6	4	3			
10			3	2,5	2,0	1,5	
12				2,1	1,7	1,2	1,0
15					1,3	1,0	0,8

Technische Eigenschappen

Basis: neutrale silicone.

Geur: neutraal.

Shore-A hardheid (DIN 53505): 28.

Elasticiteitsmodulus bij 100% rek (DIN53504): 0,35 N/mm².

Rek bij breuk (DIN 53504): 500%.

Elastisch vormherstel: >70%.

Treksterkte (DIN53504): 1,40 N/mm².

Bewegingsvermogen: 25%.

Consistentie (ISO 7390): stabiel tot <2mm.

Uitharding: door contact met luchtvochtigheid.

Toepassings temperatuur: tussen +5°C +40°C.

Huidvorming (bij 23°C en 55% R.V.): 10-15min.

Doorharding (bij 23°C en 55%R.V.): 2mm op 24u.

Krimp (DIN EN ISO 10563): 0%.

Overschilderbaar: niet

Densiteit bij 23° en 50% R.V. 1,03 g/ml.

Temperatuurbestendigheid (na volledige uitharding): van -60°C tot +180°C.

Vorstbestendigheid: tot -15°C tijdens transport.

Houdbaarheid: 18 maanden in gesloten, originele verpakking, koel en droog bij een opslagtemperatuur van +5°C tot 25°C.

Verpakking

	Artikel
XealPro wit - patroon 310ml	528001000
XealPro sanitair - patroon 310ml	528002000
XealPro zwart - patroon 310ml	528003000
XealPro antraciet - patroon 310ml	528004000
XealPro betongrijs - patroon 310ml	528005000
XealPro lichtgrijs - 310ml	528006000
XealPro transparant grijs - patroon 310ml	528007000
XealPro transparant - patroon 310ml	528008000