

METAL PLASTIC UNIVERSAL

Revisie: 06/06/2005

Pagina 1 van 1

Technische gegevens:

Basis	Amine-voorversnelde onverzadigde polyesterharsen
Consistentie	Stabiele pasta
Uithardingssysteem	Chemische reactie
Open tijd*	5 min.
Schuurbaar na*	25 min.
Hardheid	Ca. 72 Shore D
Temperatuursbestendigheid	-30 °C tot +115 °C
Dichtheid	1,8 g/mL

* deze waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en aard van het substraat.

Product:

Metal Plastic Universal is een polyesterplamuur op basis van onverzadigde polyesterharsen. Het is te vermengen met benzoylperoxyde-verharder.

Eigenschappen:

- 2-componenten
- Zeer goed verwerkbaar
- Snelle doorharding
- Snel verder te bewerken (slijpen, schuren, ...)
- Zeer universele hechting op alle metalen, ook op verzinkte ondergronden
- Elastisch

Toepassingen:

Opvullen van krassen, scheuren, deuken in carrosseriedelen, ook deze waarvan de plaat bestaat uit verzinkt staal

Herstellen van beschadigingen aan boten, surfplaten, ...

Leveringsvorm:

Kleuren: lichtgroen

Verpakking: pot 2kg, dispenser 3kg

Houdbaarheid:

1 jaar in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C.

Ondergronden:

Aard: metaal, verzinkte ondergronden, polyester, hout

Toestand: schoon, droog, stof- en vetvrij

Voorbehandeling: roest verwijderen, ruw opschuren van gladde oppervlakken verbetert de hechting. Het wordt aangeraden op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren

Verwerking:

Aanbrengmethode: breng op een vlakke plaat een kleine hoeveelheid pasta aan en meng dit met 2 à 3% verharder. Meng grondig totdat de strepen verharder niet meer zichtbaar zijn. Meng slechts zoveel als u in ±5 min. kunt verwerken. Breng het mengsel snel en glad aan met een spatel (indien nodig in meerdere lagen) tot de bovenkant iets uitsteekt boven het omringende gedeelte. Na verharding kan het oppervlak verder bewerkt worden (schuren, lakken, ...)

Verwerkingstemperatuur: +10°C tot +25°C

Reinigingsmiddel: aceton

Reparatiemogelijkheid: met hetzelfde materiaal

Veiligheidsaanbevelingen:

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats
Zie het etiket voor meer informatie

Opmerking: Deze fiche vervangt alle voorgaande. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze proeven en ervaring en worden te goeder trouw gegeven. Daar wij geen controle hebben over de toepassingsmodaliteiten kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor de bekomen resultaten en voor eventuele schade voortvloeiend uit een verkeerd of niet-aangepast gebruik. Daar het ontwerp, de hoedanigheid van de ondergrond en de verwerkingsomstandigheden buiten onze beoordeling vallen, kan geen aansprakelijkheid op grond van deze publicatie worden aanvaard. Het is dan ook aangeraden om altijd voorafgaand een test uit te voeren eigen aan de specifieke plaatselijke omstandigheden. Soudal behoudt zich het recht voor de producten aan te passen zonder voorafgaandelijke berichtgeving.